

A. Spindelberger, Paul-Heidelberg-Str. 11, 34295 Edermünde / Germany

Paul-Heidelberg-Straße 11
34295 Edermünde / Grifte . Germany
Tel: +49 (0) 5665 7044
Fax: +49 (0) 5665 7725
UstIdNr: DE 200803614
eMail: cobra@cobratrailer.com
www.cobratrailer.com

Datum : 23.02.2009

Neulackierung GFK-Oberteil, (Polyester)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Alle genannten Materialien und Bezeichnungen sind von der Firma Sikkens und auch von dort zu beziehen.

1. Oberfläche komplett mit Silikonentferner (M 600) reinigen.
2. Die Oberfläche mit Exzenter anschleifen. (Körnung ca. 280 . 320)
3. Oberfläche gut abstauben, mit Silikonentferner (M 600) reinigen.
4. Füller (Autosurfacer 940 HS) auftragen. Es ist ein Dickschichtfüller. Auftragen in ca. 1-3 Spritzgängen. Die Zwischenzeit zum Ablüften nach den Spritzvorgängen sollte 5 . 10 Minuten betragen.
Trockenzeit bei Lufttrocknung: ca. 3 Stunden bei Raumtemperatur.
5. Schleifen mit Schleifpapier T 400 (trocken) bzw. P 800 (nass).
6. Abstauben der Oberfläche mit Verdünnung 1,2,3 SLOW reinigen.
7. Lackieren mit 2-K Lack weiß Autocryl plus und Härter MS 40.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr COBRA - Team

Alfred Spindelberger Fahrzeugtechnik GmbH, Paul-Heidelberg-Str.11, 34295 Edermünde/Grifte
Tel.: ++49 (0) 5665 / 7044 , Fax: ++49 (0) 5665 / 7725
e.Mail: cobra@cobratrailer.com
www.cobratrailer.com