

Silicon- Fassadenfarbe 918

hoch wasserabweisend und diffusionsfähig,
mikroporös, matt, wetterbeständig, für außen

Eigenschaften

Hoch wetterbeständige, gegenüber Wasserdampf und Kohlendioxid ausgezeichnet diffusionsfähige, dabei gleichzeitig hoch wasserabweisende Silicon-Fassadenfarbe. Durch die Abweisung von außen einwirkender Feuchtigkeit wird durch die Erzielung dauerhaft trockener Außenwände die Wärmedämmung zusätzlich erhöht. Weiß oder farbig, matt, umweltschonend, geruchsarm, unverseifbar und mit hoher Schutzfunktion gegen aggressive Luftschadstoffe. Darüber hinaus haftfest, spannungsarm, schnell trocknend, mikroporös, somit nicht Film bildend und sehr leicht verarbeitbar. Silicon-Fassadenfarbe 918 kann bei Bedarf als „Protect-Qualität“ – werkseitig mit Filmkonservierung ausgerüstet – bestellt werden.

Anwendungsbereich

Für wetterbeständige, wasserabweisende und diffusionsfähige Fassadenanstriche auf allen tragfähigen mineralischen Untergründen, z. B. Putz (MG Plc, PII, PIII), Kalksandsteinmauerwerk, Silikat- und Mineralfarbenbeschichtungen, Faserzement, matten Dispersionsfarben, organisch gebundenen Putzen.

Speziell einsetzbar auf organisch gebundenen Putzen im WDV-System.

Auf Flächen mit lang anhaltender Feuchtebelastung (abhängig von Standort und Konstruktion sowie an hoch wärmedämmten Fassaden) besteht ein Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko. Für diese Flächen empfehlen wir, Silicon-Fassadenfarbe 918 als „Protect-Qualität“ einzusetzen (weitere Angaben hierzu unter Hinweis beachten).

Werkstoffbeschreibung

Standardfarbton: 0095 weiß.
Über das Brillux Farbsystem ist eine Vielzahl weiterer Farbtöne mischbar.

Glanzgrad: matt

Werkstoffbasis: Siliconharz-emulsion in Kombination mit Acrylat-Copolymer-Dispersion

Dichte: ca. 1,50 g/cm³

Wasserdampfdurchlässigkeit:

$S_d (H_2O) < 0,03 \text{ m}$,
entspricht der Klasse I
„hoch wasserdampfdurchlässig“
nach DIN EN ISO 7783-2.

Wasseraufnahmekoeffizient:
 $w\text{-Wert} < 0,05 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$,
entspricht der Klasse III
„niedrig wasserdurchlässig“
nach DIN EN 1062-3.

Verpackung:

0095 weiß: 10 l, 15 l
Farbsystem: 2,5 l, 10 l, 15 l

Verarbeitung

Verdünnung

Bei Bedarf geringfügig mit Wasser.

Abtönen

Bis 0,2% mit Mixol LW Oxid-Typen.

Verträglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür vorgesehen Materialien.

Auftrag

Silicon-Fassadenfarbe 918 kann im Streich-, Roll- und Airless-Spritzverfahren mit leistungsstarken Airlessgeräten verarbeitet werden und ist für die nebelarme Fassadenbeschichtung geeignet (Hinweise zu „Protect“ beachten).

Erstklassige Ergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit lassen sich auch durch nebelarmes Airless-Spritzen erzielen. Weitere Infos hierzu im Informationsblatt 2ns2.

Verbrauch

Ca. 150–180 ml/m² je Anstrich.
Genauere Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1, nach VwVwS.

**Trocknung
(+20 °C, 65 % r. F.)**

Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden.

Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trockenzeit berücksichtigen.

Deklaration
Hinweis

Spritznebel nicht einatmen.

Produkt-Code

M-SF01.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Airless-Spritzdaten

| Düsenbohrung | | Düsenwinkel | Druck bar | Verdünnung |
|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Inch | mm | | | |
| 0,021–0,027 | 0,53–0,69 | 40°–80° | ca. 150 | ca. 5–10% |

Airless Spritzdaten für nebelarme Fassadenbeschichtungen mit z. B. Wagner SuperFinish 31

| Düsenbohrung | | Spritzwinkel | Druck (bar) | | Verdünnung | |
|--------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| inch | mm | | Staudruck | Spritzdruck | mit Heizschlauch | ohne Heizschlauch |
| 0,027 | 0,69 | 40° | ca. 150–200 | ca. 100–130 | unverdünnt, ggf. bis 5 % | 5 % |

Weitere Informationen sowie Bestellangaben zum Zubehör sind in dem Informationsblatt „Nebelarmes Airless-Spritzen 2ns2“ zusammengefasst.

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Bei Feuchtigkeitsbelastung ist eine zügige Wasserabführung zu gewährleisten. Horizontale Flächen

konstruktiv schützen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und dichte Untergründe anschleifen und säubern. Pilz- und algenbefallene Flächen gründlich reinigen und mit Universal-Fungizid 542 * nachbehandeln. (* Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.) Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18 363, Absatz 3.

| Untergründe | Grundanstrich | Zwischenanstrich | Schlussanstrich |
|--|--|--|---------------------------|
| schwach saugende Untergründe außen, intakte organische Beschichtungen, z. B. Dispersionsfarbenanstriche | Silicon-Grundierfarbe 917 | Silicon-Fassadenfarbe 918 oder, falls füllende und verschlammende Eigenschaften verlangt werden, Silicon-Streichfüller 910 | Silicon-Fassadenfarbe 918 |
| saugfähige Untergründe außen, unbehandelter Außenputz (MG Plc, PII, PIII), Kalksandsteinmauerwerk, saugende intakte mineralische Beschichtungen. | Silicon-Hydrogrund 913, 1 : 9 verdünnt | | |
| intakte Glasal [®] - oder Fulguraltafeln ^{® 1) 2)} | 2K-Epoxi-Haftgrund 855 | Silicon-Fassadenfarbe 918 | |
| neue unbehandelte, asbestfreie Faserzementplatten ³⁾ | | | |

1) Zur Beschichtung von Asbestzement-Fassadenverkleidungen die weiteren Angaben im Praxismerkblatt „Beschichtungssysteme für Asbestzement-Fassadenverkleidungen 2asb“ beachten.

2) Glasal[®] und Fulgural[®] sind eingetragene Warenzeichen der Eternit AG bzw. der Fulgurit Baustoffe GmbH.

3) Den Grundanstrich allseitig, inkl. der Plattenkanten, satt und deckend ausführen.

Hinweise

Bei Fassadenanstrichen

Fassadenflächen sollen stets zügig und satt gestrichen werden.

Neue mineralische Untergründe

Neue mineralische Untergründe insbesondere Putzflächen (MG PII, PIII) erst nach ausreichender Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser nach 4 Wochen beschichten. Je nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch längere Zeit beanspruchen.

Auf org. geb. Putz in WDVS

Farbige Beschichtungen auf organisch gebundenen Putzen im WDV-System mit einem Hellbezugswert ≥ 20 ausführen.

Ausführung in brillanten bzw. intensiven Farbtönen

Brilliant, reine Intensivfarbtöne, z.B. in den Bereichen gelb, orange, rot, magenta und gelbgrün besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen bei kritischen Farbtönen in diesen Bereichen einen abgestimmten Grundfarbton (Basecode) voll deckend vorzustreichen. Darüber hinaus können über den Regelaufbau hinaus zusätzliche Anstriche erforderlich sein.

Bei Asbestzement-Fassadenplatten beachten

Für die Anwendung auf Asbestzement-Fassadenplatten die Angaben im Praxismerkblatt „Beschichtungssysteme für Asbestzement-Fassadenverkleidungen 2asb“ beachten.

Als „Protect-Qualität“

Die mit „Protect“ gekennzeichnete Qualität ist werkseitig mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet und sollte daher nur außen eingesetzt werden. Eine Spritzverarbeitung ist im nebelarmen Airless-Spritzverfahren auf senkrechten Flächen möglich. Spritznebel nicht einatmen, geeignete Schutzkleidung tragen. Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren bzw. verzögern das Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko.

Mit Filmkonservierung ausgerüstete Fassadenfarben müssen in ausreichender Schichtdicke aufgetragen werden, wir empfehlen, mindestens zwei Anstriche auszuführen. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht gewährleistet werden (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 9, Abschnitt 6.1, letzter Absatz).

Schutzkolloide bei Frühfeuchtebelastung

Bei frühzeitiger Feuchtebelastung nach der Applikation (Tauwasser oder Regen) können wasserlösliche Schutzkolloide konzentriert aus dem Anstrichfilm herausgelöst werden und sich an der Beschichtungs Oberfläche als glänzende Abläufer darstellen. Da diese Hilfsstoffe wasserlöslich bleiben, werden sie durch weitere Feuchtebelastung (Regen) selbsttätig wieder abgewaschen. Zur Vermeidung die Beschichtungsarbeiten nur bei geeigneten Witterungsverhältnissen ausführen.

Weitere Angaben

Die weiteren Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 (0)251 7188-705
Tel. +49 (0)251 7188-240
Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Ergänzungsprodukte

- Silicon-Grundierfarbe 917
- Silicon-Hydrogrund 913
- Silicon-Streichfüller 910

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. Version III

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de