Backend-System Session.ITSServer = ntits03.de.henkelgroup.net Session.ITSServerName = ntits03.de.henkelgroup.net Session.ItsServerPort = 80 Session.ItsWebRFCService = zhenkelstp Session.DebugITS = -undef- Session.ITSSuccess= False -->

Henkel

Surface Technologies

P3-tensopon® 0510

Entfettungsverstärker, gut ultrafiltrierbar

Anwendung: P3-tensopon 0510 wird als Entfettungsverstärker oder als Tensidergänzung in Tauchbädern mit/ohne Ultraschall eingesetzt.

Eigenschaften: P3-tensopon 0510 ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Netzmittelgemisch mit guten Reinigungs- und Entfettungs- eigenschaften. P3-tensopon 0510 ist gut ultrafiltrierbar.

Zusammensetzung: nichtionische Tenside

Aussehen: klare, hellbraune Flüssigkeit

Dichte 20°C: 1,02

pH-Wert: ca. 9,5 in einer Lösung von 10 g/l

Schaumverhalten: schaumbildend

Arbeitsverfahren: Tauchen
Die benötigte Menge wird der vorgewärmten Builderlösung unter Rühren zugesetzt (Schutzausrüstung !).

Anwendungsbedingungen: Konzentration: 1 - 5 g/l
Temperatur: 50 - 80°C

Die Mindesthaltbarkeit des Produktes ist auf den Etiketten der Gebinde angegeben.

Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand der technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.; Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand der technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sind keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.

Henkel Oberflächentechnik GmbH 40191 Düsseldorf Telefon +49 211 797 3000 Telefax +49 211 798 3636	Henkel Teroson GmbH Postfach 10 56 20 69046 Heidelberg Telefon +49 6221 704 0 Telefax +49 6221 704 698	Henkel Oberflächentechnik GmbH Geschäftseinheit Wasserbehandlung D-40191 Düsseldorf Telefon +49 211 797 2719 Telefax +49 211 798 2262

Stand vom: 04/19/2001