05.03.2004

Technologies

Gebrauchsanleitung

P3-Upon 6446

Flüssiger Tauchreiniger zur Entphosphatierung

Anwendungsgebiete:	Alkalisches Reinigungsmittel zur Entfernung von Pigmenten und Ziehphosphatschichten von Stahl bei guter Aufhellung der Oberfläche.
Zusammensetzung:	Alkalien Salze organischer Säuren organische Eisen-Komplexiermittel nichtionische Tenside
Aussehen:	braune Flüssigkeit
Dichte:	1,28 g/cm³ bei 20 °C
Frostbeständigkeit:	bis - 5 °C
Anwendungskonzentration:	40 - 120 g/l
Behandlungszeit:	5 - 30 min, je nach Verschmutzungsgrad
Titrierfaktor:	15,4 g/(l*ml) bei Titration von 5 ml Badlösung mit 0,5 n HCl gegen Methylorange
pH-Wert:	ca. 13 in einer Lösung von 10 g/l bei 20 °C
Schaumverhalten:	schwach schäumend
Behältermaterial:	Edelstahl (eingeschränkt allg. Baustahl nach DIN EN 10025)

Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf
Telefon +49 211 797 3000
Telefax +49 211 798 3636

Henkel KGaA
Standort Heidelberg
Postfach 10 56 20
D-69046 Heidelberg
Telefon +49 6221 704 0
Telefax +49 6221 704 698

Abwasserhinweis:

Aufgrund der während des Waschvorgangs eingeschleppten Verunreinigungen des Reinigungsgutes ist eine Abwasserbehandlung oder ggf. Entsorgung entsprechend den örtlichen Einleiterrichtlinien notwendig.

Für 1 kg P3-upon 6446 werden 1,3 kg 25 %ige Schwefelsäure zur Neutralisation benötigt.

Die Mindesthaltbarkeit des Produktes ist auf den Etiketten der Gebinde angegeben.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.