



EP 950-25

EP-Härter

Produkt-Information

d 2/1106
Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : 2K-Härter für Mipa 2K-Epoxidharz-Decklacke und 2K-Epoxidharz-Grundierungen.
Zum Einsatz bei Temperaturen von 20 - 30 °C.

Charakteristik: **Bindemittelbasis:** Polyaminoamid
Festkörper: 60 Gew.-%
Lieferviskosität (DIN 53 211): thixotrop
Spez. Gew. (DIN 51 757): 0,91 kg / ltr.

Lagerung : im verschlossenen Originalgebinde:
mindestens 12 Monate lagerfähig

Kennzeichnung : VbF: entfällt; Gefahrstoffverordnung: entzündlich,
Xn enthält Xylol

Verarbeitungshinweise

siehe Produktinformation der entsprechenden Stammlacke

Besondere Hinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Sicherheitsratschläge

Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.