

SurTec® 086

Recyclebarer Reinigungsverstärker für Spritzanwendungen

Eigenschaften

- flüssig, spritzbar ab ca. 40 °C
- besonders wirksame Tensidkombination
- recyclebar in Kombination mit den Buildern SurTec 131, SurTec 132, SurTec 136, SurTec 138 und SurTec 140
- demulgierend
- kombinierbar mit alkalischen, neutralen und sauren Grundreinigern
- wirkt schaumdämpfend in Tauchbädern
- zum Gleitschleifen geeignet

Anwendung

Konzentration:	0,3 - 1 % + Grundreiniger
Temperatur:	> 40 °C
Kontaktzeit:	entsprechend den Angaben des Grundreinigers

Konzentrationsbestimmung

Konzentrationsbestimmung des Grundreinigers; Nachdosierung von SurTec 086 im gleichen Verhältnis wie beim Neuansatz.

Technische Spezifikation

bei 20 °C	Aussehen:	Dichte (g/ml):	pH-Wert (Konzentrat):
SurTec 086	farblos bis gelblich, flüssig	1,01	6-7

Inhaltsstoffe

- nichtionische Tenside

Umweltschutz

Verbrauchte Lösungen von SurTec 086 sowie Spülwässer sind den örtlichen Bestimmungen entsprechend aufzubereiten bzw. zu entsorgen (bei Kombinationen die Angaben des Grundreinigers beachten!). SurTec 086 selbst ist nach § 19g WHG eine wassergefährdende Zubereitung, WGK 2 (Selbsteinstufung).

Produktsicherheit

SurTec 086 fällt unter die Kennzeichnungspflicht der Gefahrstoffverordnung.

Gefahrensymbol/-bezeichnung: Xi-Reizend

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Gewährleistung

Da wir abweichende Verwendungen unserer Produkte nicht beeinflussen können, übernehmen wir eine Haftung nur für den Anlieferungszustand. Für Anwendungsfragen stehen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne zur Verfügung: **Tel.:** 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com.

20.11.2002/SV,OP